

## Boletim técnico



## PRIMER ST 2081

	<b>Descrição do produto</b>	Primer de poliuretano 2K, secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação, bom poder de preenchimento e excelente aderência quando aplicado com Wash Primer. Indicado para pintura geral, pintura parcial e repintura de veículos automotores.	
		Validade 3 anos	
	<b>VOC / Rendimento</b>	250 g/l	10- 15 m <sup>2</sup> /L 30 - 40 µm
	<b>Relação de mistura</b>	8 Partes de A 1 Parte de B	Sólidos de aplicação 35 - 45 %
		Pot life 1 hora	
	<b>Endurecedor</b>	Endurecedor ST 5581 Intermediário	
	<b>Diluyente</b>	Diluyente 5870 intermediário. Diluição 10-20%	
	<b>Viscosidade de aplicação</b>	24 – 29s Copo FORD 4    25° C 77°F 27 – 32s Copo DIN 4    25° C 77°F	
	<b>Pistola de aplicação</b>	1,8mm	2 - 3 BAR 30 - 45 PSI
	<b>Evaporação a 25°C 77°F</b>	5 - 10 minutos	
	<b>Número de passes</b>	2 a 3 passadas	1 passe = 30 a 40 micra
	<b>Secagem a 10°C 50°F</b>	Toque 15 minutos	Manuseio 3 horas
	<b>Secagem a 25°C 77°F</b>	Toque 10 minutos	Manuseio 2 horas
	<b>Secagem a 60°C 140°F°</b>	Lixamento 30 minutos	
	<b>Infravermelho onda curta</b>	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Necessário aplicação de Wash-primer para melhor aderência do produto.
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

*As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.*