

Boletim técnico



PRIMER W-41 ST

	Descrição do produto	Primer poliuretano 2K. Produto de secagem rápida, de fácil aplicação e lixamento, tem bom poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para pintura geral, parcial e repintura de veículos automotores.				
		Validade 3 anos				
	VOC / Rendimento	<250 g/l		10- 15 m² /L 30 - 40 µm		
	Relação de mistura	4 Partes de A 1 Parte de B		Sólidos de aplicação 35 – 45%		
		Pot life 1 hora				
	Endurecedor	Endurecedor ST 5545 intermediário Endurecedor ST 5546 baixa temperatura Endurecedor ST 5547 tolerante				
	Diluyente	Diluyente 5870 intermediario Diluyente 5860 baixa temperatura Diluyente 5880 alta temperatura Diluição 20-30%				
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4	25° C 77°F			
		21 – 25s Copo DIN 4	25° C 77°F			
	Pistola de aplicação	1,8mm		2 - 3 BAR 30 - 45 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Numero de passes	2 a 3 passadas		1 passe = 30 a 40 micras		
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 15 minutos	Pressão 40 minutos	Lixamento 5 horas		
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Pressão 30 minutos	Lixamento 4 horas		
	Secagem a 60°C 140F°	Lixamento 30 minutos				
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.				

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Necessário aplicação de Wash-primer para melhor aderência do produto.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.