











W-CAR ADITIVO FLEXIBILIZANTE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Producto formulado a partir de resina poliéster, y disolventes orgánicos.

RECOMENDACIÓN DE USO: Aumentar la flexibilidad del producto utilizado, en la preparación de pintura de partes de carrocerías de autos confeccionados en plásticos.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

	Endurecedor	-	
	Relación de Mezcla (Volúmen)	-	
	Dilución	De acuerdo con la indicación del producto.	
	Viscosidad de Aplicación (25°C)	De acuerdo con la indicación del producto.	
	Vida útil de la Mezcla Pot Life (25°C)	-	
	Equipo	Pistola Gravitacional/ Convencional Presión del aire: 40 to 50 lb/pol ² Boquilla de pulverización: 1.3 to 1.6 mm	
	Aplicación	15 a 20 micras.	
	Tiempo de Secado	Aire: 20 a 30 minutos.	Horno: -
	Lijado	-	
	Aditivación	5 – 10 % para Esmalte PU Primer PU Hasta 5% Base Poliéster Hasta 5% Sobre Barniz PU	

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

ORIENTACIONES TÉCNICAS:

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre primer seco, adherido, exento de aceite y polvo.

Proceder el lijado conforme a las orientaciones en el boletín técnico del primer utilizado.

Rendimiento de la aplicación

Asegúrese de que no se haya retenido ningún sedimento en la parte inferior del envase.

Respete la proporción de dilución máxima recomendada. Una dilución excesiva de la pintura puede afectar a la formación y al aspecto de la película y dificultar la obtención del espesor de película especificado.

El cambio en la presión en los tamaños de las boquillas pueden ser necesarios para mejorar las propiedades de pulverización. Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el espesor del producto aplicado.

No aplique el producto bajo condiciones adversas, así como la humedad relativa del aire por encima del 85%, ya pueden producirse cambios de color y aspecto. No aplique el producto en superficies condensadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).

Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al final de este boletín.

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net