

W-THANE TXA 505 PPL CINZA 10584 COMPONENTE A

USO RECOMENDADO

Linha de pinturas sobre plásticos. Obs.: dependendo da composição do substrato, requer análise prévia em laboratório. Avaliar em campo a preparação da superfície, conforme ficha técnica do produto.

CARACTERÍSTICAS

Cor	Cinza.
Brilho	Ultra-Fosco
Teor de VOC	628.39 g/l
Teor de VOC	5.24 lb/gal
Sólidos por Volume	NAO RELEVANTE
Prazo de Validade	12 meses
Espessura da Camada Seca	20 µm - 30 µm
Rendimento Teórico	sem diluição na espessura de 25 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.
Peso Específico	Min: 0.93 Max: 1 g/cm³
Viscosidade	14 - 16" CF4
Viscosidade de Fornecimento	30 - 40" CF4

SECAGEM

Secagem em Estufa

	25 °C	80 °C
Flash off	10 min	
Tempo	-	30 min

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Preparação de Superfície Padrão
REPINTURA AUTOMOTIVA

Para maiores informações, consultar Departamento Técnico da WEG Tintas.

PREP. APLICAÇÃO

Relação de Mistura	Por volume: 7 A x 1 B.
Diluyente	DILUENTE PU 5021
Diluição	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 20%.
Notas	Diluir conforme a recomendação. Somente adicione o diluyente após completa mistura dos componentes A + B. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada. A quantidade de diluyente pode variar dependendo do tipo de equipamento utilizado e das condições do ambiente durante a aplicação. Somente adicione o diluyente após completa mistura dos demais componentes. Não dilua com solventes que não sejam permitidos pela legislação local, nem exceda o percentual de diluição indicado. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

	Vida Útil da Mistura	Não relevante.
FORMAS APLICAÇÃO	Pistola Convencional	Pistola convencional.
	Limpeza dos equipamentos:	DILUENTE PU 5021
	Notas	Os dados apresentados servem como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares. Não deixar o produto catalisado permanecer em contato com os equipamentos usados na aplicação, pois, para temperatura acima da descrita no item "vida útil da mistura", a tinta apresentará variação na sua fluidez e irá endurecer, dificultando a limpeza. Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda com trincha, para evitar falhas prematuras nessas áreas. Limpar todo o equipamento imediatamente após a utilização. Não deixar material nas mangueiras, pistolas e equipamentos usados na pulverização. Lavar completamente todo o equipamento utilizado. Acrescentamos que constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização durante o dia. A frequência de limpeza dependerá da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA		
	Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net. Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição. Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto afastado do calor e de fontes de ignição. Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.	
NOTA		
	As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG. Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto. Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico. As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.	