

LACKTHERM® 1364 COMP A H

CÓDIGO: 10001689

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resina de impregnación dos componentes a base de epoxi, 100% sólidos, clase térmica H, cura en horno.

USO RECOMENDADO

Encolado para aislamiento con cinta de mica/fibra de vidrio.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Pincel

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

El producto cumple la Directiva RoHs.

EMBALAJES

Bidón 5 kg

CARACTERÍSTICAS

Color	TRANSPARENTE
Viscosidad	700 - 1.300 CP (ASTM D2196)
Peso Específico	1.14 +/- 0.02 g/cm³ (ASTM D1475/98)
Sólidos por peso	100 % (ASTM D2697/03)
Clase Térmica	180 °C (DIN 46452/77)
Contenido de VOC	23.13 g/l
Estabilidad	6 meses

DATOS DE APLICACIÓN

Catálisis	65A:35B
Componente B	LACKTHERM® 1364 H COMP B
Tiempo de Curado	5 - 15 min
Temperatura de Curado	80 - 130 °C
Tiempo de Curado II	3 - 6 h
Temperatura de Curado II	25 - 30 °C
Diluyente	No aplicable.

RECOMENDACIONES

- Mantener el envase cerrado tras el uso parcial.
- Utilizar en local con buena ventilación.
- Mantener en local fresco, lejos de los puntos de ignición.
- Mantener el tanque de aplicación cerrado luego del uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial, destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea detenidamente toda la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en: www.weg.net.

Al manipular este producto, utilice los Equipos de Protección Personal (EPP) según lo indicado en la FDS del producto.

Los envases vacíos y los materiales con residuos del producto deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente. Proteja el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento de campo adquiridos por el equipo técnico de WEG. En caso de utilizar el producto sin previa consulta a WEG sobre su adecuación al propósito que el cliente pretende, este reconoce que su uso será bajo su exclusiva responsabilidad. WEG no se hace responsable por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas de las informaciones contenidas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, la eficiencia ni por daños materiales o personales resultantes del uso indebido de los productos o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua y evolución de productos y servicios, ofreciendo soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
