

Boletim técnico



PRIMER ST W-FILL

	Descrição do produto	Primer monocomponente com alto teor de sólidos, com bom poder de enchimento, secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e excelente adesão a substratos ferrosos e alumínio sem a necessidade da aplicação de W-CAR WASH PRIMER. Indicado para pinturas gerais ou parciais em repintura automotiva. Também utilizado na indústria de autopeças.			
		Vida útil 3 anos			
	VOC / Rendimento	<200 g/l		Rendimento: 10- 15 m² /L 35 µm	
	Relação de mistura	Não aplica			
	Endurecedor	Não aplica			
	Diluyente	Diluyente Clean 30 Diluyente 5870 Diluição 80-100%			
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4 68 – 72s Copo DIN 2	25° C 77°F 25° C 77°F		
	Pistola de aplicação	1,8mm	40 - 50 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Número de passes	2 a 3 passadas	1 passada = 30 a 35 micras		
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140F°	Toque 10 minutos Toque 05 minutos Lixamento 30 minutos	Manuseio 30 minutos Manuseio 25 minutos	Lixamento 4 horas Lixamento 3 horas	
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Necessário aplicação de Wash-primer para melhor aderência do produto.
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.