



W-LACK NRD 135 PIA NEGRO COMPONENT A

USO RECOMENDADO		
Desarrollado para el sector de fundiciones.		
Indicado para uso en metal/mecánica.		
CARACTERÍSTICAS		
Color	Negro.	
Brillo	Ultramate (0 - 15 UB) W-LACK NRD 135 PIA5	
Contenido de VOC	476.76 g/l	
Contenido de VOC	3.97 lb/gal	
Sólidos por Volumen	NO RELEVANTE	
Sólidos por peso	41 ± 5 %	
Estabiliad	12 meses	
Espesor de Capa Seca	50 µm - 60 µm	
Rendimiento Teórico	sin dilución, con un espesor de película seca de 55 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.	
Peso Específico	Min: 1.06 Max: 1.12 g/cm³	
Viscosidad	20 - 25" CF4	
Viscosidad de Suministro	85 - 95" CF4	
SECADO		
	25 °C	
Seco al Tacto:	10 min	
Seco al Manipular:	1 h	
Curado Total:	72 h	
Tiempo mínimo de secado para repintado:	NAO RELEVANTE	
Tiempo máximo de secado para repintado:	NAO RELEVANTE	
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE		
Preparación Estándar de Superficie		
El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.		
Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG Pinturas.		
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN		
Diluyente	No aplicable.	
Dilución	Listo para usar.	
Vida Útil de la Mezcla	12 h	
	La vida útil de la mezcla se reduce con el aumento de la temperatura ambiente.	
	El ensayo de vida útil de la mezcla (Pot-Life) se realiza conforme a la norma ABNT NBR 15742; sin embargo, diferentes volúmenes de pintura preparados de una sola	



vez, sumados a diferentes temperaturas del ambiente y de la pintura, influirán en la vida útil de la mezcla, pudiendo obtenerse resultados distintos a los mencionados en este boletín técnico.

FORMAS DE APLICACIÓN

Pistola Convencional	Pistola Convencional.
Limpieza de los equipos:	No aplicable.
Notas	Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.
Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.
Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.
No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.
Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.
En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.
Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.
La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.