



BOLETIM TÉCNICO

W-FROTA PU F721

	USO RECOMENDADO	Acabamento poliuretano acrílico bicomponente, disponível em diversas cores, conforme as indústrias automobilísticas. Produto de alto brilho, com ótima resistência às intempéries e agentes químicos. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos. Produto desenvolvido para promover secagem e cura especificamente do W-FROTA. Alta absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. Caso contrário, o produto poderá solidificar. Uso exclusivo para profissionais capacitados. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques na linha Frota. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.
	COMPOSIÇÃO BÁSICA	Solventes Aromáticos; Solventes Alifáticos; Pigmentos; Aditivos; Resina Acrílica
	PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE	Para maiores informações, consultar Departamento Técnico da WEG Tintas.
	RELACAO DE MISTURA	Por volume: 2 A x 1 B.
	COMPONENTE B	16063775
	DILUENTE	DILUENTE DILUENTE PU 5033 DILUIÇÃO EM VOLUME Dependendo do método de aplicação diluir de 10-20%.
	VISCOSIDADE	18 - 22" CF4
	METODO DE APLICAÇÃO	Peso Específico Min: 0.95 Max: 1.05 g/cm³ Pistola Convencional Pistola Convencional: Bico: 1,3 - 1,5 mm. Pressão: 2 - 3 BAR (40 - 50 PSI). Notas Acrescentamos que constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização durante o dia. A frequência de limpeza dependerá da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos. Limpar todo o equipamento imediatamente após a utilização. Não deixar material nas mangueiras, pistolas e equipamentos usados na pulverização. Lavar completamente todo o equipamento utilizado. Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda com trincha, para evitar falhas prematuras nessas áreas. Não deixar o produto catalisado permanecer em contato com os equipamentos usados na aplicação, pois, para temperatura acima da descrita no item "vida útil da mistura", a tinta apresentará variação na sua fluidez e irá endurecer, dificultando a limpeza.
	ESPESSURA DA DEMÃO	10 µm - 20 µm Número de passes necessários: 2 a 3 passadas.
	RENDIMENTO TEÓRICO	23,33 m²/l sem diluição na espessura de 15 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.
	EVAPORACAO	5 - 10 MINUTOS
	SECAGEM	SECAGEM TOQUE (25°C): 10 min SECAGEM MANUSEIO (25°C): 4 h SECAGEM FINAL (25°C): 24 h
	PRAZO DE VALIDADE	36 meses



BOLETIM TÉCNICO

W-FROTA PU F721



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net.

Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição.

Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto afastado do calor e de fontes de ignição.

Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.



NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.