

**W-LACK SNA 122 PIA CINZA RAL 7021
MONOCOMPONENTE****USO RECOMENDADO**

Indicado para aplicação em chapas de aço.

Indicado para uso em ferro fundido e aço.

Indicado para uso em aço carbono.

Utilizado como primer e acabamento com proteção anticorrosiva sobre superfícies de aço carbono fosfatizadas ou desengraxadas. Recomendado para pintura de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e estruturas metálicas.

Recomendado para aplicação em ferro fundido, considerando tubos com superfície martelada, zinco e conexões e válvulas com superfície tratada por jateamento.

EMBALAGENS**Monocomponente**

Embalagem de 20L contendo 18L.

CARACTERÍSTICAS

Cor	Cinza.
Brilho	Semi-brilho (60 - 80 UB) W-LACK SNA 122 PIA2
Teor de VOC	485.98 g/l
Teor de VOC	4.05 lb/gal
Sólidos por Volume	46 ± 5% (ISO 3233)
Sólidos por peso	59 ± 5 %
Prazo de Validade	12 meses
Espessura da Camada Seca	30 µm - 40 µm
Rendimento Teórico	13,14 m²/l sem diluição na espessura de 35 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.
Peso Específico	Min: 1.12 Max: 1.18 g/cm³
Viscosidade	20 - 22" CF4

SECAGEM

25 °C

Ao toque:	30 min
Manuseio:	3 h
Final:	3 dias
Secagem repintura mínima:	NAO RELEVANTE
Secagem repintura máxima:	NAO RELEVANTE

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE**Preparação de Superfície Padrão**

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de dúvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG.

Para maiores informações, consultar Departamento Técnico da WEG Tintas.

PREP. APLICAÇÃO

Relação de Mistura	MONOCOMPONENTE
Diluyente	DILUENTE ALQUIDICO 1034

	Diluição	Dependendo do método de aplicação diluir de 10-25%.
	Vida Útil da Mistura	Não relevante.
FORMAS APLICAÇÃO	Pistola Convencional	Pistola convencional ou por meio de imersão.
	Limpeza dos equipamentos:	DILUENTE ALQUIDICO 1034
	Notas	Acrescentamos que constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização durante o dia. A frequência de limpeza dependerá da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA		
	Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net. Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição. Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto afastado do calor e de fontes de ignição. Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.	
NOTA		
	As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG. Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto. Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico. As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.	