

## Boletim técnico



## W-CAR MASSA POLIESTER LIGHT

|  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Descrição do produto</b>            | Utilizada para correção de defeitos de superfície, substituindo a massa rápida e a massa plástica em um único produto. É um produto com elevado poder de enchimento, de fácil aplicação, secagem rápida e excelente lixabilidade. |
|  | <b>Relação de catálise</b>             | 100 partes de Massa Poliéster.<br>1 a 3% em peso do catalisador                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Vida útil</b>                       | 3 a 5 minutos                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>Diluyente</b>                       | Não aplica.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Viscosidade de aplicação</b>        | Não aplica.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Aplicação</b>                       | Aplicar com celuloide ou espátula camadas finas e sucessivas. Superfícies de aplicação: Metálicas (aço, galvanizado e alumínio) e fibra.                                                                                          |
|  | <b>Secagem e lixamento a 25°C 77°F</b> | 20 a 30 minutos para lixamento.<br><b>Iniciar lixamento com lixa grão 80 e finalizar com lixa grão 150 e 320</b>                                                                                                                  |
|  | <b>Numero de passadas</b>              | O número de passadas varia conforme necessidade da aplicação                                                                                                                                                                      |

- Evitar espessuras excessivas;
- Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluente acrílicos / poliuretanos;