

LACKTHERM® 1364 COMP A H

CÓDIGO: 10001689

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resina de impregnação bicomponente a base de epóxi, 100% sólidos, classe térmica H, cura em estufa.

USO RECOMENDADO

Colagem para isolamento com fita de mica/fibra de vidro.

SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Pincel

CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

Produto atende a Diretiva RoHs.

EMBALAGENS

Bombona 5 kg

CARACTERÍSTICAS

Cor	TRANSPARENTE
Viscosidade	700 - 1.300 CP (ASTM D2196)
Peso Específico	1,14 +/- 0,02 g/cm³ (ASTM D1475/98)
Sólidos por peso	100 % (ASTM D2697/03)
Classe Térmica	180 °C (DIN 46452/77)
Teor de VOC	23.13 g/l
Prazo de Validade	6 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Catálise	65A:35B
Componente B	LACKTHERM® 1364 H COMP B
Tempo de Cura	5 - 15 min
Temperatura de Cura	80 - 130 °C
Tempo de Cura II	3 - 6 h
Temperatura de Cura II	25 - 30 °C
Diluyente	Não aplicável.

RECOMENDAÇÕES

- Manter a embalagem fechada após o uso parcial.
- Utilizar em local com boa ventilação.
- Manter em local fresco, longe dos pontos de ignição.
- Manter o tanque de aplicação fechado após o uso.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto, disponível em: www.weg.net.

Ao manusear este produto, utilize os EPIs conforme indicado na FDS do produto.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de produto devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento

adquirido em campo pela equipe técnica da WEG. Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.
