



W-MARINE NEW TECH

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		Tinta antiincrustante desenvolvida com biocidas de última geração e sem óxido de cobre. Recomendado para embarcações de alumínio, podendo ser usada também em fibra, aço e madeira, com excelente desempenho. Produto livre de estanho (TBT), de autopolimento à base de resinas especiais, reduzindo o atrito e proporcionando economia de combustível.																																												
USO RECOMENDADO		Utilizado para manutenção, reparo e obras novas. Indicado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações de passeio de pequeno, médio e grande porte. Pode ser aplicado sobre antiincrustantes em boas condições.																																												
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES		Certificado pela Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) como antifouling livre de estanho (TBT-Free). Este produto, quando fornecido para atender a DIRETIVA ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), possui a letra R na descrição da sua nomenclatura. Este produto não contém componentes organoativos com estanho, que atuam como biocidas, portanto atende a Convenção Internacional de Controle de Sistemas Anti-incrustantes Nocivos em barcos, conforme IMO de outubro de 2001 (Documento IMO AFS/CONF/26).																																												
EMBALAGENS		<table><tr><td>Monocomponente</td><td>Embalagem de 0,9L contendo 0,9L. Embalagem de 3,6L contendo 3,6L.</td></tr></table>	Monocomponente	Embalagem de 0,9L contendo 0,9L. Embalagem de 3,6L contendo 3,6L.																																										
Monocomponente	Embalagem de 0,9L contendo 0,9L. Embalagem de 3,6L contendo 3,6L.																																													
CARACTERÍSTICAS		<table><tr><td>Cor</td><td>Azul. Branco. Preto.</td></tr><tr><td>Brilho</td><td>Fosco</td></tr><tr><td>Teor de VOC</td><td>452.21 g/l</td></tr><tr><td>Sólidos por Volume</td><td>60 ± 2% (ISO 3233)</td></tr><tr><td>Espessura da Camada Seca</td><td>80 µm - 150 µm</td></tr><tr><td>Rendimento Teórico</td><td>5,22 m²/l sem diluição na espessura de 115 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.</td></tr></table> <table><tr><td colspan="4">Secagem Repintura</td></tr><tr><td></td><td>10 °C</td><td>25 °C</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Minima</td><td>8 horas</td><td>7 horas</td><td>4 horas</td></tr><tr><td>Maxima</td><td>15 dias</td><td>15 dias</td><td>15 dias</td></tr></table> <table><tr><td colspan="4">Secagem com Componente B de Inverno</td></tr><tr><td></td><td>10 °C</td><td>25 °C</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Toque</td><td>30 min</td><td>20 min</td><td>15 min</td></tr><tr><td>Antes do alagamento</td><td>18 horas</td><td>12 horas</td><td>10 horas</td></tr></table>	Cor	Azul. Branco. Preto.	Brilho	Fosco	Teor de VOC	452.21 g/l	Sólidos por Volume	60 ± 2% (ISO 3233)	Espessura da Camada Seca	80 µm - 150 µm	Rendimento Teórico	5,22 m²/l sem diluição na espessura de 115 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.	Secagem Repintura					10 °C	25 °C	35 °C	Minima	8 horas	7 horas	4 horas	Maxima	15 dias	15 dias	15 dias	Secagem com Componente B de Inverno					10 °C	25 °C	35 °C	Toque	30 min	20 min	15 min	Antes do alagamento	18 horas	12 horas	10 horas
Cor	Azul. Branco. Preto.																																													
Brilho	Fosco																																													
Teor de VOC	452.21 g/l																																													
Sólidos por Volume	60 ± 2% (ISO 3233)																																													
Espessura da Camada Seca	80 µm - 150 µm																																													
Rendimento Teórico	5,22 m²/l sem diluição na espessura de 115 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.																																													
Secagem Repintura																																														
	10 °C	25 °C	35 °C																																											
Minima	8 horas	7 horas	4 horas																																											
Maxima	15 dias	15 dias	15 dias																																											
Secagem com Componente B de Inverno																																														
	10 °C	25 °C	35 °C																																											
Toque	30 min	20 min	15 min																																											
Antes do alagamento	18 horas	12 horas	10 horas																																											
PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE		Preparação de Superfície Padrão O desempenho desde produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de duvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de contaminantes. Remover totalmente óleos, graxas e gorduras conforme SSPC-SP1. O produto deve sempre ser aplicado sobre esquema anticorrosivo recomendado pela WEG. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de contaminantes. Remover totalmente óleos, gorduras, sais solúveis e outros contaminantes conforme SSPC-SP1 e lavar com água doce em alta pressão.																																												

Remover sujeira acumulada utilizando escova seca, pano limpo e seco, sopro de ar comprimido, aspirador ou combinação destes. Remover sais solúveis através de lavagem com água doce em abundância, preferencialmente sob baixa pressão (até 5.000 psi), conforme norma SSPC-SP12/NACE No. 5.

Manutenção e Reparo

Remover inicialmente toda a sujeira e oleosidade da superfície com panos limpos embebidos com Diluente para limpeza conforme SSPC SP1. Evitar o uso de estopas ou panos coloridos. Reparar áreas danificadas e refazer o esquema anticorrosivo.

A aplicação do produto sobre outros antiincrustantes livres de TBT, da Weg ou de outro fabricante, não deve ser feita sem consulta prévia à Weg. Aplicações sem consulta não estão autorizadas.

NOTA: Respeitar o intervalo de repintura para aplicação da demão subsequente. Caso seja ultrapassado, realizar lixamento manual/mecânico superficial para quebra de brilho da demão anterior, seguido da limpeza da poeira e resíduos, garantindo melhor aderência entre as camadas de tinta.

Sobre Primer

O produto pode ser aplicado sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado.

PREP. APLICAÇÃO

Mistura	Homogeneizar o conteúdo da embalagem por meio de agitação mecânica ou pneumática. Assegurar que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.
Diluente	DILUENTE AINTIINCRUSTANTE
Diluição	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 10%.
Notas	A quantidade de diluente pode variar dependendo do tipo de equipamento utilizado e das condições do ambiente durante a aplicação. Somente adicione o diluente após completa mistura dos demais componentes. Não dilua com solventes que não sejam permitidos pela legislação local, nem exceda o percentual de diluição indicado. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.
Vida Útil da Mistura	Não relevante.

FORMAS APLICAÇÃO

Pistola Airless	Airless: utilizar mínimo bomba 60:1 Pressão do fluido: 2000-2500 psi Mangueira: 3/8" de diâmetro interno Bico: 0,021-0,027"
Rolo	Utilizar rolo de pelo curto e sem costura de lã de carneiro ou de lã sintética para tintas epóxis. Para aplicação por trincha e/ou rolo, poderá ser necessário aplicar em duas ou mais demãos para obter uma camada uniforme e de acordo com a espessura de película recomendada.
Trincha	Recomendado somente para retoques de pequenas áreas ou "stripe coat" (parafusos, porcas, cordões de solda, cantos vivos e retoques).
Limpeza dos equipamentos:	DILUENTE AINTIINCRUSTANTE
Notas	Os dados apresentados servem como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares. Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação da tinta. Antes da aplicação, esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições. Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda com trincha, para evitar falhas prematuras nessas

áreas.

Não deixar material nas mangueiras, pistolas e equipamentos usados na pulverização. Lavar completamente todo o equipamento utilizado.

DESEMP. APLICAÇÃO

Poderá ocorrer aumento da viscosidade deste material durante o período de armazenagem, sendo característica normal do produto.

Em pinturas executadas na orla marítima, se expostas à ação de maresia, recomenda-se efetuar lavagem com água doce entre demãos para eliminar impurezas depositadas.

Cores claras podem requerer mais de uma demão para obter cobertura uniforme.

Para melhores propriedades de aplicação, a temperatura da tinta deve estar entre 21°C e 27°C antes da mistura e aplicação.

Recomenda-se pintar somente se a temperatura medida da superfície estiver no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho.

A temperatura do substrato, as condições climáticas e ambientais durante a aplicação e a cura do produto, bem como a espessura do filme aplicado, podem interferir no tempo de secagem do produto.

PERÍODOS SEM APLICAÇÃO:

Lave completamente todo o material e equipamento com o diluente recomendado. Mantenha toda a tinta não utilizada guardada em recipientes bem vedados. Material armazenado em recipientes parcialmente cheios pode apresentar pele ou aumento de viscosidade após longos períodos. Nesses casos, recomenda-se filtrar o produto antes da aplicação.

SOLDA:

Caso ocorram operações de solda ou corte no metal pintado, haverá emissão de fumaças e gases, tornando necessário o uso de EPI apropriado e sistemas de ventilação e exaustão adequados.

Consulte a WEG sobre os procedimentos de repintura sobre outros antiincrustantes antes de iniciar qualquer trabalho de pintura.

LIMITAÇÕES:

O desempenho do produto depende da espessura de filme seco especificada, podendo sofrer variação conforme o tipo de água e o tempo de serviço diário da embarcação. A taxa de desgaste depende da temperatura da água, da velocidade da embarcação, das regiões de operação, dentre outros fatores. O intervalo antes do alagamento está relacionado às condições ambientais, ventilação, espessura de filme seco e número de demãos aplicadas.

Tempo máximo de exposição recomendado antes da inundação: 30 dias.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto.

Resultados de testes de desempenho foram obtidos em laboratório sob condições controladas. A WEG não garante que os resultados representem exatamente todos os ambientes em campo, como águas altamente poluídas, rios, etc. Fatores ambientais podem variar significativamente; atenção na seleção, verificação de desempenho e uso da tinta.

A superfície deve sempre estar revestida com primer e/ou selador apropriado. Consulte a WEG sobre o melhor primer ou selador a ser usado.

Pinturas efetuadas com variação de método de aplicação na mesma obra podem gerar diferenças de brilho e aspecto final das superfícies.

Após 10 dias do produto aplicado sem sofrer alagamento, a performance poderá ser afetada. As informações sobre repintura são fornecidas principalmente como orientação e estão sujeitas a variações climáticas regionais.

Podem ocorrer pequenas variações de cor, aspecto e brilho (mais visível em cores escuras), além de retardo na cura e comprometimento do desempenho em períodos de alta umidade, dias de chuva, locais frios ou quando as peças secam em ambientes externos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net.

Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição.

Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto afastado do calor e de fontes de ignição.

Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de

proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.
