

Boletim técnico



PRIMER W-FAST

	Descrição do produto	Primer poliuretano bicomponente, secagem muito rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação, com curto intervalo de repintura, bom poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para substratos ferrosos na repintura de veículos automotores geral e parcial sobre substrato metálico . Disponível nas cores: branco, cinza e preto.									
		Vida útil 3 anos									
	VOC / Rendimento	258 g/L						9 – 10,5 m² /L 60 - 90 µm			
	Relação de mistura	4 Partes de A ou 2 Partes de A 1 Parte de B 1 Parte de B 1 Parte de W-FAST APR Pot life 30 minutos 4x1 / Pot life 15 minutos 2x1x1									
	Endurecedor	Endurecedor W-FAST 5514									
	Diluyente	Diluyente 5870 intermediario Diluição 25%									
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F 21 – 25s Copo DIN 4 25° C 77°F									
	Pistola de aplicação	1,8mm						2 - 3 BAR 40 – 50 PSI			
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de passes	2 a 3 passadas						1 passe = 20 a 30 µm			
	Secado a 10°C 50°F	4x1									
	Secado a 25°C 77°F	Toque	20 minutos	Pressão	45 minutos	Lixado	90 minutos				
	Secado a 60°C 140F°	Toque	15 minutos	Presión	30 minutos	Lixado	90 minutos				
		Lixado	30 minutos								
	Secado a 10°C 50°F	2x1x1 APR									
	Secado a 25°C 77°F	Toque	10 minutos	Pressão	15 minutos	Lixado	30 minutos				
	Secado a 60°C 140F°	Toque	05 minutos	Pressão	10 minutos	Lixado	20 minutos				
		Lixado	20 minutos								
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro									

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Necessário aplicação de Wash-primer para aderência do produto;
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.