











W-MIX POLIESTER SM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Producto a base de resina poliéster. La línea W-MIX SM es un conjunto de bases pigmentadas y un clear incoloro para uso en sistema Mixing Machine. Disponible en una amplia gama de pigmentos lo que permite la formulación de innumerables colores, entre lisas, metálicas y perolizadas.

RECOMENDACIÓN DE USO: Indicado para pinturas generales, parciales y retoques de vehículos automotores.

	Endurecedor	-	
	Relación de Mezcla (Volúmen)	-	
	Dilución	Listo para uso	
	Viscosidad de Aplicación (25°C)	-	
	Vida útil de la Mezcla Pot Life (25°C)	-	
	Equipo	Pistola Gravitacional/ Convencional Presión del aire: 40 to 50 psi Boquilla de pulverización: 1.3 to 1.4 mm	
	Aplicación	Aplicar 3 a 4 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos entre las capas. 15 a 20 micras de espesor seco total.	
	Tiempo de Secado	Aire: 20 a 30 minutos para aplicación del barniz	Horno: -
	Lijado	-	
	Aditivación	-	

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarimirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

ORIENTACIONES TÉCNICAS:

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre W-MIX PRIMER W-10 o otro primer indicado por nuestro departamento técnico / comercial.

Proceder el lijado según las instrucciones en el boletín técnico del primer.

En caso de aparición de puntos (suciedad) en el primer, se recomienda utilizar el paño agarre polvo.

Rendimiento de la aplicación

Asegúrese de que no se haya retenido ningún sedimento en la parte inferior del envase.

Respete la proporción de dilución máxima recomendada. Una dilución excesiva de la pintura puede afectar a la formación y al aspecto de la película y dificultar la obtención del espesor de película especificado.

El cambio en la presión en los tamaños de las boquillas pueden ser necesarios para mejorar las propiedades de pulverización. Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el espesor del producto aplicado.

No aplique el producto bajo condiciones adversas, así como la humedad relativa del aire por encima del 85%, ya pueden producirse cambios de color y aspecto. No aplique el producto en superficies condensadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).

Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al final de este boletín.

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net