

LACKTHERM® 1335 VERDE

CÓDIGO: 19547690

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz de revestimento protetivo pigmentado, de secagem ao ar.

USO RECOMENDADO

Estatores e bobinas.

PROPRIEDADES

Excelentes propriedades de aderência.

Alta resistência à corrosão.

Excelente flexibilidade.

Excelentes propriedades dielétricas.

Excelente resistência química.

Resistência à umidade.

Resistência ao rastilho elétrico

SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Pincel

CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

Produto atende a Diretiva RoHs.

EMBALAGENS

Galão 3,6 L

CARACTERÍSTICAS

Cor	VERDE
Viscosidade	180 - 220 CP (ASTM D2196)
Peso Específico	1,10 +/- 0,02 g/cm³ (ASTM D1475/98)
Sólidos por peso	50+/-2 % (ASTM D2697/03)
Rigidez Dielétrica	ACIMA 25 kV/mm (IEC 60464-2)
Fineza	7,0 H
Teor de VOC	613.41 g/l
Prazo de Validade	12 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Tempo de Cura	24 h
Temperatura de Cura	25 °C
Secagem ao Toque	30 min
Secagem ao Manuseio	3 h
Espessura de Camada	20 µm - 40 µm
Diluyente	DILUENTE ALQUIDICO 1024
Nota	O tempo de secagem pode variar de acordo com o tamanho da peça impregnada.

RECOMENDAÇÕES

Armazenar em local protegido da luz solar.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



INFLAMAVEL

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG. Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.
