



LACKTHERM® 1319/17 HID H

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Barniz a base de poliéster modificado hidrosoluble de secado al horno.	
PROPIEDADES:	Excelente propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza y resistencia química. Baja emisión de solventes orgánicos en el ambiente.	
INDICACIÓN DE USO:	Motores eléctricos de pequeño porte para electrodomésticos.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión.	
CARACTERÍSTICAS	Código:	10006548 (200 L) 10006956 (5 L) 11101310 (1000 L)
	Aspecto/Color:	Amarillo claramente
	Viscosidad CF4:	15 – 17"
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso Específico:	1,02 ± 0,02 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	pH:	8,0 – 10,0
	Sólidos por Peso:	21 ± 2%
	(ASTM D2697/03)	
	Rigidez Dieléctrica:	60 kV/mm (mín.)
	(IEC 60464-2)	
	Clase Térmica:	H (180°C)
	(DIN 46452/77)	
	Secado al Horno:	1,5h – 3h / 125°C – 130°C. Después de alcanzar la temperatura en el objeto.
	Diluyente:	Água
	Compatibilidad con sistema de isolacion:	B – F – H
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Plazo de Validez (25°C):	06 meses
RECOMENDACIONES	Mantenga el embalaje cerrado después de un uso parcial; Cuando sea necesario ajustar la viscosidad, corrija el pH a 8-10; El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso; Usar en un lugar con buena ventilación. Debido al pH alcalino, el producto debe almacenarse en un recipiente de acero inoxidable, recipiente de polipropileno de alta densidad, tambores recubiertos o envases de plástico.	

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Antes de manipular este producto, es esencial leer cuidadosamente toda la información contenida en su hoja de información de seguridad química (MSDS), disponible en nuestro sitio web, en la dirección electrónica indicada al final de este boletín técnico.

El contacto con la piel puede causar irritación.

Si se ingiere, no induzca el vómito. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. En cualquier caso, busque atención médica de inmediato.

No fume en el área de trabajo.

Asegúrese de que las instalaciones eléctricas sean perfectas y que no causen chispas.

En caso de incendio, utilice CO₂ o extintores de polvo químico. No se recomienda usar agua para extinguir el fuego producido por la quema.

Los barnices, resinas y diluyentes deben almacenarse en lugares ventilados y protegidos de la intemperie. La temperatura puede variar de 10 a 40°C.

En caso de síntomas de intoxicación por inhalación de vapores químicos, la persona intoxicada debe retirarse inmediatamente del lugar de trabajo a áreas ventiladas.

En caso de desmayo, llame a un médico de inmediato.

Producto destinado a uso y manejo por profesionales relacionados con el área de uso (aplicación).

La aplicación y el uso de este producto deben realizarse de conformidad con todas las normas y reglamentos nacionales de salud, seguridad y medio ambiente.

Las aplicaciones en áreas confinadas requieren ventilación adecuada, además de métodos y procedimientos específicos. Para estas situaciones, póngase en contacto con el área de seguridad de su empresa.

Para obtener más información, consulte al Departamento Técnico de WEG Tintas a través del teléfono especificado al final de este boletín.

NOTA:

Las informaciones contenidas en este boletín técnico son basadas en la experiencia y conocimiento adquirido en campo por el equipo técnico de WEG Tintas.

En caso de utilización del producto sin previa consulta a WEG Tintas sobre la adecuación del mismo a fines de cual el cliente pretende utilizarlo, el cliente es responsable de que la utilización se dará por su exclusiva responsabilidad, siendo que WEG Tintas no se responsabiliza por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas informaciones contenidas en este boletín son solo estimativas, y pueden sufrir variaciones debido a factores fuera del control del fabricante. De esta manera, WEG Tintas no garantiza y tampoco asume cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cuanto a cualesquier daños materiales o personales resultantes del uso incorrecto de los productos en cuestión o de las informaciones contenidas en este Boletín Técnico.

Las informaciones contenidas en este boletín técnico están sujetas a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a la política de evolución y mejoría continua de nuestros productos y servicios, suministrando soluciones con calidad para satisfacer a las necesidades de nuestros clientes.