

Boletim técnico



TL MASSA POLIESTER W4000

	Descrição do produto	Massa passa correção de defeitos de superfície, substituindo a massa rápida e a massa plástica em um único produto. É um produto com elevado poder de enchimento, de fácil aplicação, secagem rápida e excelente lixabilidade.
	Relação de catálise	100 partes de Massa Poliéster. 1 a 3% em peso do catalisador
	Vida útil	3 a 5 minutos
	Diluyente	Não aplica.
	Viscosidade de aplicação	Não aplica.
	Aplicação	Aplicar com celuloide ou espátula camadas finas e sucessivas. Superfícies de aplicação: Metálicas (aço, galvanizado e alumínio).
	Secagem e lixamento a 25°C 77°F	20 a 30 minutos para lixamento. Iniciar lixamento com lixa grão 80 e finalizar com lixa grão 150 e 320
	Numero de passadas	O número de passadas varia conforme necessidade da aplicação
➤ Evitar espessuras excessivas; ➤ Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto. ➤ Limpeza de equipamentos de aplicação com diluyente acrílicos / poliuretanos;		