

W-CAR SPRAY ANTICORROSIVO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Primer anticorrosivo de secado rápido y fácil lijado para reparación de pequeñas superficies.

RECOMENDACIÓN DE USO: Indicado para la reparación de pequeñas superficies con riesgos o imperfecciones; Corrección de defectos sobre la masa o el primer; Reparación de superficies con pintura antigua.

COLOR: Gris

	Endurecedor	-
	Relación de Mezcla (Volúmen)	-
	Dilución	-
	Viscosidad de Aplicación (25°C)	Listo para uso
	Vida útil de la Mezcla Pot Life (25°C)	-
	Equipo	-
	Aplicación	Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos entre las capas. 15 a 20 micras por pasada.
	Tiempo de Secado	Aire: Toque: 5 – 10 minutos Manejo: 15 minutos Horno: -
	Lijado	Mínimo 30 minutos Utilizar lija 600 o 800
	Aditivación	-

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

Página 1 de 2

Fecha: Nov/16

Revisión: 03

Esta Hoja de Datos cancela y reemplaza las versiones anteriores y se puede actualizar sin previo aviso.

ORIENTACIONES TÉCNICAS:

Preparación de la superficie:

La superficie a pintar deberá estar seca y libre de impurezas de óxido, polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que pueda comprometer el rendimiento del producto.

Rendimiento de la aplicación

Agitar bien la lata con movimientos circulares antes y durante la aplicación.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el espesor del producto aplicado.

No aplique el producto bajo condiciones adversas, así como la humedad relativa del aire por encima del 85%, ya pueden producirse cambios de color y aspecto. No aplique el producto en superficies condensadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).

Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al final de este boletín.

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net