

Boletim técnico



PRIMER WET CORES HT

	Descrição do produto	Primer poliuretano bicomponente, desenvolvido para aplicação em dois sistemas: úmido sobre úmido, o que agiliza o processo de repintura e enchimento. Tem excelente controle de enchimento e lixamento na formulação. Várias cores para usar: amarelo, cinza, preto, vermelho, azul e branco. Indicado para pintura geral ou parcial sobre substrato metálico automotivo. Também é usado na indústria de autopeças.			
		Validade 3 anos			
Rendimento		6- 9 m² /L 60 - 90 µm			
	Relação de mistura	4 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot life 1 hora			
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5584 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5583 Intermediario Temperatura superior a 30°C - Endurecedor HT 5582 alta temperatura			
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Diluição para enchimento 10 - 20 % Diluição para úmido-úmido 40 - 60 %			
	Viscosidade de aplicação	16 – 20" Copo FORD 4 25° C 77°F (úmido sobre úmido) 18 – 22" Copo FORD 4 25° C 77°F (enchimento)			
	Pistola de aplicação	1.3 a 1.5 mm (úmido sobre úmido) 1.7 a 2.0 mm (enchimento)		2 a 3 BAR / 30 a 45 PSI 2 a 3 BAR / 30 a 45 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	15 a 20 minutos (úmido sobre úmido) 5 a 10 minutos (enchimento)			
	Número de passes	1 a 2 passes (úmido sobre úmido) 2 a 3 passes (enchimento)		1 passe = 15 a 20 micra 1 passe = 20 a 30 micra	
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140F°	Toque 10 minutos Manuseio 30 minutos Lixamento 5 horas Toque 05 minutos Manuseio 20 minutos Lixamento 4 horas Lixamento 30 minutos			
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Necessário aplicação de Wash-primer para aderência do produto;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.