

LACKTHERM® 1366 H

CÓDIGO: 13232838

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
LACKTHERM® 1366

USO RECOMENDADO
Acabado de bobinado.
Encapsulado de uso general.

SISTEMAS DE APLICACIÓN
Relleno

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES
El producto cumple la Directiva RoHs.

EMBALAJES
LATA 700 g

CARACTERÍSTICAS

Color	AMARILLO
Viscosidad	10.000 - 20.000 CP (ASTM D2196)
Peso Específico	0.98 +/- 0.02 g/cm³ (ASTM D1475/98)
Sólidos por peso	100 % (ASTM D2697/03)
Clase Térmica	180 °C (DIN 46452/77)
Estabilidad	12 meses

DATOS DE APLICACIÓN

Catálisis	3A:1B
Componente B	LACKTHERM® 1366 H COMP B
Tiempo de Curado	5 - 15 min
Temperatura de Curado	80 - 130 °C
Tiempo de Curado II	4 - 6 h
Temperatura de Curado II	25 - 30 °C
Diluyente	No aplicable.

RECOMENDACIONES

Mantener el envase cerrado tras el uso parcial.

Utilizar en local con buena ventilación.

Mantener en local fresco, lejos de los puntos de ignición.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial, destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea detenidamente toda la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en: www.weg.net.

Al manipular este producto, utilice los Equipos de Protección Personal (EPP) según lo indicado en la FDS del producto.

Los envases vacíos y los materiales con residuos del producto deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente. Proteja el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento de campo adquiridos por el equipo técnico de WEG. En caso de utilizar el producto sin previa consulta a WEG sobre su adecuación al propósito que el cliente pretende, este reconoce que su uso será

bajo su exclusiva responsabilidad. WEG no se hace responsable por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas de las informaciones contenidas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, la eficiencia ni por daños materiales o personales resultantes del uso indebido de los productos o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua y evolución de productos y servicios, ofreciendo soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
