



W-LACK SNA 122 PIA GRIS RAL 7021 MONOCOMPONENT

USO RECOMENDADO		
Indicado para aplicación en chapas de acero.		
Indicado para uso en hierro fundido y acero.		
Indicado para uso en acero al carbono.		
Utilizado como primer y acabado con protección anticorrosiva sobre superficies de acero carbono fosfatizadas o desengrasadas. Recomendado para pintado de máquinas equipos, implementos agrícolas y estructuras metálicas.		
Recomendado para la aplicación en hierro fundido, considerando los tubos con una superficie martillada, el zinc y las conexiones y válvulas con una superficie tratada por chorro de arena.		
EMBALAJES		
	Monocomponente	Envase de 20L conteniendo 18L
CARACTERÍSTICAS		
	Color	Gris.
	Brillo	Semibrillo (60 - 80 UB) W-LACK SNA 122 PIA2
	Contenido de VOC	485.98 g/l
	Contenido de VOC	4.05 lb/gal
	Sólidos por Volumen	46 ± 5% (ISO 3233)
	Sólidos por peso	59 ± 5 %
	Estabiliad	12 meses
	Espesor de Capa Seca	30 µm - 40 µm
	Rendimiento Teórico	13,14 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 35 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.
	Peso Específico	Min: 1.12 Max: 1.18 g/cm³
	Viscosidad	20 - 22" CF4
SECADO		
		25 °C
	Seco al Tacto:	30 min
	Seco al Manipular:	3 h
	Curado Total:	3 días
	Tiempo mínimo de secado para repintado:	NAO RELEVANTE
	Tiempo máximo de secado para repintado:	NAO RELEVANTE
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE		
	Preparación Estándar de Superficie	
	El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.	
	Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG Pinturas.	
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN		
	Proporción de Mezcla	MONOCOMPONENTE



	Diluyente	DILUYENTE ALQUIDICO 1034
	Dilución	Dependiendo del método de aplicación, diluir desde 10-25%.
	Vida Útil de la Mezcla	No relevante.
FORMAS DE APLICACIÓN	Pistola Convencional	Pistola convencional o por inmersión.
	Limpieza de los equipos:	DILUYENTE ALQUIDICO 1034
	Notas	Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD		
Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net. Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición. Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición. No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial. Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.		
NOTA		
La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG. En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto. Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico. La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.		