



W-POLI HBA 45

CARACTERÍSTICAS				
Sólidos por Volumen		98 ± 2% (ISO 3233)		
SECADO				
Secado				
	10 °C	25 °C	35 °C	
	Tacto	3 horas	1 hora	30 min
	Manejo	5 horas	2 horas	1 hora
Final	168 horas	168 horas	168 horas	
Secado para Repintado				
	20 °C	25 °C	35 °C	
Minima	3 horas	1 hora	1 hora	
Maxima	120 horas	120 horas	120 horas	
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE				
Preparación Estándar de Superficie				
El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.				
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN				
Diluyente	DILUYENTE PU 5003			
Dilución	Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 15%.			
Vida Útil de la Mezcla	30 min			
	La vida útil de la mezcla se reduce con el aumento de la temperatura ambiente.			
	El ensayo de vida útil de la mezcla (Pot-Life) se realiza conforme a la norma ABNT NBR 15742; sin embargo, diferentes volúmenes de pintura preparados de una sola vez, sumados a diferentes temperaturas del ambiente y de la pintura, influirán en la vida útil de la mezcla, pudiendo obtenerse resultados distintos a los mencionados en este boletín técnico.			
FORMAS DE APLICACIÓN				
Limpieza de los equipos:	DILUYENTE PU 5003			