

W-MIX BASE POLIÉSTER - SM

Descrição: Produto a base de resina poliéster.

A linha W-Mix SM é um conjunto de bases pigmentadas e um clear incolor para utilização em sistema Mixing Machine. Disponível em uma vasta gama de pigmentos o que permite a formulação de inúmeras cores, entre lisas, metálicas e perolizadas.

Características da tinta preparada no sistema W-Mix

Uso: Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

	Catalisador	-
	Relação de Mistura (Volume)	-
	Diluição	Pronto para Uso
	Viscosidade de Aplicação (25°C)	-
	Vida Útil da Mistura - Pot Life (25°C)	-
	Equipamento	Pistola gravitacional / convencional Pressão de ar de 40 a 50 psi Bico 1,3 a 1,4 mm
	Aplicação	Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos. 15 a 20 micrometros espessura seca total.
	Secagem	Ao Ar: 20 a 30 minutos para a aplicação do Verniz Estufa: -
	Lixamento	-
	Aditivção	-

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:**Preparação de superfície**

Aplicar sobre W-Mix Primer Super 10 ou outro primer indicado por nosso departamento técnico/comercial.

Proceder o lixamento conforme as orientações no boletim técnico do primer.

Em caso de aparecimentos de pontos (sujeira) no primer, recomenda-se utilizar o pano pega poeira.

Desempenho na aplicação

Assegure-se que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.

Respeitar a diluição máxima indicada. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico através do fone especificado no final deste boletim.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net