



W-THANE SEV 604 PL BARNIZ MATE B20 00000
COMPONENT A

USO RECOMENDADO			Línea de pintados sobre plásticos. Obs.: dependiendo de la composición del sustrato, requiere análisis previo de laboratorio. Evaluar campo, preparación de superficie, de la ficha técnica del producto.
CARACTERÍSTICAS	Color	Incoloro (líquido lechoso).	
	Brillo	Semibrillo	
	Contenido de VOC	662.72 g/l	
	Contenido de VOC	5.53 lb/gal	
	Sólidos por Volumen	NO RELEVANTE	
	Sólidos por peso	47 ± 5 %	
	Estabilidad	12 meses	
	Espesor de Capa Seca	25 µm - 35 µm	
	Rendimiento Teórico	sin dilución, con un espesor de película seca de 30 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.	
	Peso Específico	Min: 0.96 Max: 1.06 g/cm³	
	Viscosidad	12 - 18" CF4	
	Viscosidad de Suministro	30 - 40" CF4	
SECADO			25 °C
	Seco al Tacto:	NAO RELEVANTE	
	Seco al Manipular:	NAO RELEVANTE	
	Curado Total:	NAO RELEVANTE	
	Tiempo mínimo de secado para repintado:	NAO RELEVANTE	
	Tiempo máximo de secado para repintado:	NAO RELEVANTE	
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE			Preparación Estándar de Superficie El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG. Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG Pinturas.
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN			Mezcla Relación de mezcla (volumen): 4 A x 1 B. Diluyente DILUYENTE BASE COAT Dilución Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 35%. Notas La cantidad de diluyente puede variar dependiendo del tipo de equipo utilizado y de las condiciones del ambiente durante la aplicación. Solo agregar el diluyente después de la completa mezcla de los demás componentes. No diluir con solventes que no estén permitidos por la legislación local, ni exceder el porcentaje de dilución



indicado. Una dilución excesiva de la pintura podrá afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado.

	Vida Útil de la Mezcla	No relevante.
FORMAS DE APLICACIÓN	Pistola Convencional	Pistola convencional 40-60 L.
	Limpieza de los equipos:	DILUYENTE BASE COAT
	Notas	Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.
Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.
Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.
No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.
Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.
En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.
Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.
La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.