



W-THANE AC 431

DESCRIÇÃO DO PRODUTO			Esmalte poliuretano acrílico/poliéster catalisado com isocianato alifático. Tinta brilhante com excelente retenção de cor e brilho, mesmo submetida à grande insolação. Muito resistente às condições de extrema agressão ambiental.		
USO RECOMENDADO			Utilizado em refinarias, indústrias químicas e petroquímicas, fábricas de papel e celulose, instalações na orla marítima, parte externa de tanques, plataformas de exploração de petróleo, siderúrgicas, transformadores, guindastes e rolantes.		
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES			Este produto, quando fornecido para atender a DIRETIVA ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), possui a letra R na descrição da sua nomenclatura.		
EMBALAGENS			Componente A	Embalagem de 3,6L contendo 3,13L.	
			Componente B	Embalagem de 0,5L contendo 0,48L.	
CARACTERÍSTICAS			Cor	Branco. Cores sob consulta.	
			Brilho	Brilhante	
			Teor de VOC	536.91 g/l	
			Sólidos por Volume	55 ± 2% (ISO 3233)	
			Prazo de Validade	12 meses	
			Espessura da Camada Seca	30 µm - 40 µm	
			Resistência ao Calor Seco	Temperatura máxima 90 °C. O produto mantém as suas propriedades químicas até temperatura de 90 °C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.	
			Rendimento Teórico	15,71 m²/l sem diluição na espessura de 35 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.	
SECAGEM			Secagem		
				10 °C	25 °C
			Final	96 horas	84 horas
				35 °C	72 horas
			Secagem Repintura		
				10 °C	25 °C
			Minima	20 horas	24 horas
			Maxima	48 horas	36 horas
PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE			Preparação de Superfície Padrão	O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de dúvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG.	
			Sobre Primer	O produto deve ser aplicado sobre primer específico. O primer deve estar limpo, seco e livre de contaminantes. A tinta de acabamento deve ser aplicada dentro do intervalo de repintura do primer. Consultar boletim técnico do primer para aplicação correta.	
				Respeitar intervalo de repintura do produto. Se ultrapassado, realizar lixamento manual/mecânico superficial para quebra de brilho e limpar poeira/resíduos para melhor aderência entre demãos.	

PREP. APLICAÇÃO

Mistura

Homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes por meio de agitação mecânica ou pneumática (A e B). Assegurar que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Adicionar o componente B ao componente A, na proporção de mistura indicada, sob agitação, até completa homogeneização, respeitando a relação de mistura.

Evite misturar por períodos prolongados, uma vez que o calor do atrito irá reduzir significativamente a vida útil do produto.

Relação de Mistura

Por volume: 6,5 A x 1 B.

Diluyente

DILUENTE PU 5008

Diluição

Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 20%.

Vida Útil da Mistura

6 h

O tempo de vida útil da mistura é reduzida com o aumento da temperatura ambiente.

O ensaio de vida útil da mistura (Pot-Life) é realizado conforme a norma ABNT NBR 15742, contudo, diferentes volumes de tinta preparados de uma única vez, somados a diferentes temperaturas do ambiente e da tinta, influenciarão no tempo de vida útil da mistura, podendo se obter resultados diferentes dos que mencionados neste boletim técnico.

FORMAS APLICAÇÃO

Pistola Convencional

Pistola: JGA 502/3 Devilbiss ou equivalente.
Bico fluido: EX.
Capa de ar: 704.

Pistola Airless

Airless: utilizar mínimo bomba 60:1
Mangueira: 1/4" de diâmetro interno

Flooding

Para aplicação por flooding, ajustar a viscosidade de aplicação entre 14 e 18 segundos CF4.

Rolo

Para este tipo de aplicação, diluir no máximo 10%.

Trincha

Para este tipo de aplicação, diluir no máximo 5%.

Limpeza dos equipamentos:

DILUENTE PU 5008

Notas

Os dados apresentados servem como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares.

Na aplicação por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de cada passe da pistola, concluindo com repasse cruzado. Esta técnica é utilizada para evitar áreas descobertas e desprotegidas e para obter um acabamento estético adequado.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda com trincha, para evitar falhas prematuras nessas áreas.

DESEMP. APLICAÇÃO

Cores claras podem requerer mais de uma demão para obter cobertura uniforme.

Não aplicar o produto após o tempo de vida útil da mistura (pot life) ter sido ultrapassado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net. Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição.

Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o

produto afastado do calor e de fontes de ignição.

Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.
