

LACKTHERM® 1335 ROJO

CÓDIGO: 19044888

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz protector pigmentado rojo de secado al aire.

USO RECOMENDADO

Estatores y bobinas.

PROPIEDADES

Excelentes propiedades de adherencia.
Alta resistencia a corrosión.
Excelente flexibilidad.
Excelentes propiedades dieléctricas.
Excelente resistencia química.
Resistencia a humedad.
Propiedades dieléctricas y resistencia al rastreo eléctrico, además de excelente desempeño anticorrosivo y resistencia a la humedad.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Pistola

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

El producto cumple la Directiva RoHs.

EMBALAJES

Galón 3.6 L

CARACTERÍSTICAS

Color	ROJO
Viscosidad	180 - 220 CP (ASTM D2196)
Peso Específico	1.10 +/- 0.04 g/cm³ (ASTM D1475/98)
Contenido de Sólidos	50+/-2 % (ASTM D2697/03)
Resistencia Dieléctrica	ACIMA 25 kV/mm (IEC 60464-2)
Finura	7,0 H
Estabiliad	12 meses

DATOS DE APLICACIÓN

Tiempo de Curado	24 h
Temperatura de Curado	25 °C
Secado al Tacto	30 min
Secado para Manipulación	3 h
Espesor de Capa	20 µm - 40 µm
Diluyente	DILUYENTE ALQUIDICO 1024

NOTA:

El tiempo de secado puede variar de acuerdo con el tamaño de la pieza impregnada.

RECOMENDACIONES

Mantener el envase cerrado tras el uso parcial.
El material puede tener incremento significativo de viscosidad con el pasar de los días.
Utilizar en local con buena ventilación.

Mantener en local fresco, lejos de los puntos de ignición.

Almacenar en local protegido de la luz solar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial, destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea detenidamente toda la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en: www.weg.net.

Al manipular este producto, utilice los Equipos de Protección Personal (EPP) según lo indicado en la FDS del producto.

Los envases vacíos y los materiales con residuos del producto deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente. Proteja el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento de campo adquiridos por el equipo técnico de WEG. En caso de utilizar el producto sin previa consulta a WEG sobre su adecuación al propósito que el cliente pretende, este reconoce que su uso será bajo su exclusiva responsabilidad. WEG no se hace responsable por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas de las informaciones contenidas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, la eficiencia ni por daños materiales o personales resultantes del uso indebido de los productos o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua y evolución de productos y servicios, ofreciendo soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
