










W-CAR ADITIVO FLEXIBILIZANTE

Descrição: Produto formulado a partir de resina poliéster, e solventes orgânicos

Uso: Aumentar a flexibilidade do produto utilizado, na preparação de pintura de partes de carrocerias de autos confeccionados em plásticos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

	Catalisador	-
	Relação de Mistura (Volume)	-
	Diluição	Conforme indicação do produto padrão
	Viscosidade de Aplicação (25°C)	Conforme indicação do produto padrão
	Vida Útil da Mistura - Pot Life (25°C)	-
	Equipamento	Pistola gravitacional / convencional Pressão de ar de 40 a 50 lb/pol ² Bico 1,3 a 1,6 mm
	Aplicação	15 a 20 microns
	Secagem	Ao Ar: Toque: 20 - 30 minutos
	Lixamento	-

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net



Aditivação

5 – 10 % para Esmalte PU | Primer PU
Até 5% Base Poliéster
Até 5% Sobre Verniz PU

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:

Preparação de superfície

Aplicar sobre primer seco, aderido, isento de óleo e poeira.

Proceder o lixamento conforme as orientações no boletim técnico do primer utilizado.

Desempenho na aplicação

Assegure-se que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem..

Respeitar a diluição máxima indicada. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico através do fone especificado no final deste boletim.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net