

Hoja técnica



TL PRIMER PL W-18 CINZ

	Descripción del producto	Recomendado para la preparación de multisuperficies, especialmente para acabados con W-MIX / W-CAR – POLIÉSTER y W-MIX / W-CAR POLIURETANO. Producto de médio sólidos, lijado rápido y sencillo sin obstrucciones, buena adherencia, excelente poder de relleno y cobertura. Solo para uso de profesionales cualificados y debidamente capacitados.			
		Vida útil: 3 años			
	VOC / Rendimiento	409 g/L / 10- 15 m² /L 30 - 40 µm (considerando dilución de 25%)			
	Relación de mezcla	8 Partes de TL PRIMER PL W-18 CINZ 1 Parte de CATALISADOR ENDURECEDOR PRIMER PL W-18			
		Pot life 1 hora			
	Endurecedor	Endurecedor Intermediário			
	Diluyente	Temperatura abaixo de15°C - Diluente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5870 intermediário Temperatura acima de 30°C - Diluente 5880 alta temperatura Dilución: Para relleno: 10-20% Para retoque: 30-50 %			
	Viscosidad de aplicación	30 – 40” Copo FORD 4 25° C 77°F			
	Pistola de aplicación	Pistola HVLP: Presión recomendada 30 - 35 lbs/pol2 Pistola convencional: Presión recomendada 35 – 40 lbs/pol2 Bico recomendado 1,7 a 2,0mm Aplicar sobre: Wash primer ST, promotor de adherencia para superficie plástica, directo al metal, masilla poliéster, pintura original.			
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Numero de manos	2 a 3 pasadas		1 pasadas = 30 a 40 micra (camada seca)	
	Secado a 10°C 50°F Secado a 25°C 77°F Secado a 60°C 140°F	Tacto 30 - 40 minutos	Presión 50 minutos	Lijado 5 horas	
		Tacto 20 - 30 minutos	Presión 40 minutos	Lijado 4 horas	
		Lijado 5 minutos ao ar (25°C) + 30 minutos			
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar desengrasado con SOLUCIÓN DESENGRASANTE ST - 12261434
- Evite el espesor excesivo;
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretánicos;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el producto WEG y el conjunto complemento.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.