



W-POXI ENG 034

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		Pintura líquida a base de epoxi poliamina, de alto espesor por capa y con pigmentación anticorrosiva. Recomendado para superficies de acero al carbono. Producto desarrollado para aplicación en superficies secas, húmedas y hidrochorreadas.																																																																														
USO RECOMENDADO		Barcos, estructuras marítimas y offshore: tanques de lastro y combustible, decks, plataformas de explotación petrolíferas y maquinaria de bordo. Aplicaciones industriales: Papel y celulosa, química y petroquímica, puentes, estructuras metálicas y maquinaria diversa, entre otros. Tuberías: Puede ser aplicado en el interior y exterior de tuberías. Pintado de mantenimiento: Este producto puede ser aplicado en el pintado de mantenimiento externa de tanques en la temperatura de operación de hasta 70°C. Para esta situación utilizar 150 micrómetros de espesor seco.																																																																														
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES		Este producto, cuando es suministrado para cumplir la Directiva RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances), tiene la letra R en la descripción de su nomenclatura.																																																																														
EMBALAJES		<table><tr><td>Componente A</td><td colspan="5">Envase de 3,6L que contiene 2,88L. Envase de 20L conteniendo 16L</td></tr><tr><td>Componente B</td><td colspan="5">Envase de 0,9L conteniendo 0,72L Envase de 4L con 4L</td></tr></table>					Componente A	Envase de 3,6L que contiene 2,88L. Envase de 20L conteniendo 16L					Componente B	Envase de 0,9L conteniendo 0,72L Envase de 4L con 4L																																																																		
Componente A	Envase de 3,6L que contiene 2,88L. Envase de 20L conteniendo 16L																																																																															
Componente B	Envase de 0,9L conteniendo 0,72L Envase de 4L con 4L																																																																															
CARACTERÍSTICAS		<table><tr><td>Color</td><td colspan="5">Según estándar del cliente. Cartela RAL y Munsell.</td></tr><tr><td>Brillo</td><td colspan="5">Brillante</td></tr><tr><td>Sólidos por Volumen</td><td colspan="5">85 ± 2% (ISO 3233)</td></tr><tr><td>Estabiliad</td><td colspan="5">12 meses</td></tr><tr><td>Espesor de Capa Seca</td><td colspan="5">100 µm - 200 µm</td></tr><tr><td>Resistencia al Calor Seco</td><td colspan="5">Temperatura máxima 120 °C. El producto mantiene sus propiedades químicas hasta una temperatura de 120 °C, pero a partir de 60°C, pueden ocurrir variaciones en el color y el brillo de la pintura.</td></tr><tr><td>Rendimiento Teórico</td><td colspan="5">5,67 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 150 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.</td></tr></table>					Color	Según estándar del cliente. Cartela RAL y Munsell.					Brillo	Brillante					Sólidos por Volumen	85 ± 2% (ISO 3233)					Estabiliad	12 meses					Espesor de Capa Seca	100 µm - 200 µm					Resistencia al Calor Seco	Temperatura máxima 120 °C. El producto mantiene sus propiedades químicas hasta una temperatura de 120 °C, pero a partir de 60°C, pueden ocurrir variaciones en el color y el brillo de la pintura.					Rendimiento Teórico	5,67 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 150 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.																																				
Color	Según estándar del cliente. Cartela RAL y Munsell.																																																																															
Brillo	Brillante																																																																															
Sólidos por Volumen	85 ± 2% (ISO 3233)																																																																															
Estabiliad	12 meses																																																																															
Espesor de Capa Seca	100 µm - 200 µm																																																																															
Resistencia al Calor Seco	Temperatura máxima 120 °C. El producto mantiene sus propiedades químicas hasta una temperatura de 120 °C, pero a partir de 60°C, pueden ocurrir variaciones en el color y el brillo de la pintura.																																																																															
Rendimiento Teórico	5,67 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 150 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.																																																																															
SECADO		<table><tr><td rowspan="5">Secado</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>5 °C</td><td>15 °C</td><td>25 °C</td><td>40 °C</td><td>70 °C</td></tr><tr><td>8 horas</td><td>6 horas</td><td>3 horas</td><td>2 horas</td><td>30 min</td></tr><tr><td>30 horas</td><td>16 horas</td><td>8 horas</td><td>5 horas</td><td>3 horas</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>168 horas</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tacto</td><td>3 horas</td><td>2 horas</td><td>90 min</td><td>45 min</td><td>30 min</td></tr><tr><td>Manejo</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Final</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Pot life</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">Secado para Repintado</td></tr><tr><td></td><td>5 °C</td><td>15 °C</td><td>25 °C</td><td>40 °C</td><td>70 °C</td></tr><tr><td>Minima</td><td>24 horas</td><td>18 horas</td><td>8 horas</td><td>3 horas</td><td>3 horas</td></tr><tr><td>Maxima</td><td>14 días</td><td>10 días</td><td>7 días</td><td>5 días</td><td>24 horas</td></tr></table>					Secado						5 °C	15 °C	25 °C	40 °C	70 °C	8 horas	6 horas	3 horas	2 horas	30 min	30 horas	16 horas	8 horas	5 horas	3 horas	-	-	168 horas	-	-	Tacto	3 horas	2 horas	90 min	45 min	30 min	Manejo						Final						Pot life						Secado para Repintado							5 °C	15 °C	25 °C	40 °C	70 °C	Minima	24 horas	18 horas	8 horas	3 horas	3 horas	Maxima	14 días	10 días	7 días	5 días	24 horas
Secado																																																																																
	5 °C	15 °C	25 °C	40 °C	70 °C																																																																											
	8 horas	6 horas	3 horas	2 horas	30 min																																																																											
	30 horas	16 horas	8 horas	5 horas	3 horas																																																																											
	-	-	168 horas	-	-																																																																											
Tacto	3 horas	2 horas	90 min	45 min	30 min																																																																											
Manejo																																																																																
Final																																																																																
Pot life																																																																																
Secado para Repintado																																																																																
	5 °C	15 °C	25 °C	40 °C	70 °C																																																																											
Minima	24 horas	18 horas	8 horas	3 horas	3 horas																																																																											
Maxima	14 días	10 días	7 días	5 días	24 horas																																																																											
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE		Preparación Estándar de Superficie El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.																																																																														



La superficie deberá estar limpia y exenta de cualquier contaminante. Remover completamente aceites y grasas, conforme lo descrito en la norma SSPC-SP 1.

La suciedad acumulada debe ser removida utilizando un cepillo o paño limpio y seco, soplo de aire comprimido, aspirador y/o con la combinación de éstos, y las sales solubles deben ser removidas a través de un lavado con agua dulce en abundancia y, preferentemente a baja presión (hasta 5.000 psi) de acuerdo con la norma SSPC-SP 12/NACE No. 5.

Perfil de Rugosidad Recomendado

Se recomienda un perfil de rugosidad entre 50 y 75 micrómetros.

Chorro Abrasivo

Ejecutar el chorro abrasivo hasta metal casi blanco, grado Sa 2½ del estándar visual ISO 8501-1 (A Sa 2½, B Sa 2½, C Sa 2½, D Sa 2½), o conforme norma SSPC-SP10/NACE No. 2, estándar visual SSPC-VIS 1 (A SP10, B SP10, C SP10, D SP10, G1 SP10, G2 SP10, G3 SP10).

Inspeccionar la superficie recién chorreada, observando defectos que pueden revelarse después del tratamiento. Corregir mediante esmerilado, relleno con soldadura y/o masilla epoxi.

Para áreas próximas a la maresía, realizar lavado con agua dulce a baja presión (mínimo 3.000 psi) antes del chorro abrasivo. En algunos casos, repetir el lavado después del chorro para eliminar contaminantes solubles y ejecutar nuevo chorro abrasivo.

En caso de ocurrir oxidación entre la finalización del chorro abrasivo y la aplicación del recubrimiento, la superficie debe ser chorreada nuevamente hasta alcanzar el estándar visual especificado.

Herramientas Manuales y Mecánicas

Ejecutar limpieza manual mecánica para superficies de acero carbono que presenten los grados de oxidación C o D, según los estándares visuales SSPC-VIS 3. Para superficies previamente pintadas que presenten los grados E, F o G, seguir la norma SSPC-VIS 3.

Si no es posible realizar la limpieza manual mecánica, como alternativa, realizar chorreado abrasivo comercial, grado Sa 2 según el estándar visual ISO 8501-1 (C Sa 2 y D Sa 2) o según SSPC-SP 6/NACE No. 3, estándar visual SSPC-VIS 1 (C SP 6, D SP 6).

Superficies de Acero al Carbono

Capas superficiales duras (por ejemplo, resultantes de corte con llama) deben retirarse mediante esmerilado antes de iniciar el chorreado abrasivo.

Todas las soldaduras deben inspeccionarse y, si es necesario, repararse antes de terminar el chorreado abrasivo. Porosidades, cavidades, salpicaduras de soldadura, etc., deben repararse mediante tratamiento mecánico adecuado o reparación de soldadura. En otras áreas, redondear bordes y esquinas vivas (r e 2 mm, ISO 8501-3).

PREPARACIÓN DE APLICACIÓN

Mezcla	Homogeneizar el contenido de cada uno de los componentes, por medio de agitación mecánica o neumática (A y B). Asegurarse de que ningún sedimento quede retenido en el fondo del envase. Adicionar el componente B al componente A, en la proporción de mezcla indicada, bajo agitación, hasta completa homogeneización.
Proporción de Mezcla	Por volumen: 4 A x 1 B.
Diluyente	DILUYENTE EPOXI 3005
Dilución	Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 10%.
Notas	La cantidad de diluyente puede variar dependiendo del tipo de equipo utilizado y de las condiciones del ambiente durante la aplicación. Solo agregar el diluyente después de la completa mezcla de los demás componentes. No diluir con solventes que no estén permitidos por la legislación local, ni exceder el porcentaje de dilución indicado. Una dilución excesiva de la pintura podrá afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado. Solo agregue el diluyente después de mezclar

Vida Útil de la Mezcla

completamente los componentes A y B.

1 h 30 min

La vida útil de la mezcla se reduce con el aumento de la temperatura ambiente.

El ensayo de vida útil de la mezcla (Pot-Life) se realiza conforme a la norma ABNT NBR 15742; sin embargo, diferentes volúmenes de pintura preparados de una sola vez, sumados a diferentes temperaturas del ambiente y de la pintura, influirán en la vida útil de la mezcla, pudiendo obtenerse resultados distintos a los mencionados en este boletín técnico.

Tiempo de Inducción

Esperar de 15 a 20 minutos antes de la aplicación.

En lugares de mucho calor, se recomienda consultar al Departamento Técnico de WEG.

FORMAS DE APLICACIÓN**Pistola Convencional**

Pistola: JGA 502/3 Devilbiss o equivalente

Boquilla de fluido: EX

Capucha de aire: 704

Presión de atomización: 50 - 70 psi

Presión del tanque: 10 - 20 psi.

Pistola Airless

Airless: Utilizar bomba mínima 60:1

Presión del fluido: 2000 - 3000 psi

Manguera: -

Boquilla: 0,015- 0,021".

Filtro: malla 60.

Rodillo

Utilizar rodillo de pelo corto y sin costura de lana de cordero o de lana sintética para pinturas epoxi.

Para aplicación con brocha y/o rodillo, puede ser necesario aplicar en dos o más manos para obtener una capa uniforme y de acuerdo con el espesor de película recomendado.

Brocha

Recomendado solo para retoques de pequeñas áreas o "stripe coat" (tornillos, tuercas, cordones de soldadura, aristas vivas y retoques).

Limpieza de los equipos:

DILUYENTE EPOXI 3005

Notas

Los datos presentados sirven como guía y se pueden utilizar equipos similares.

Cambios en las presiones y en los tamaños de los picos pueden ser necesarios para mejorar las características de la pulverización. Purgar la línea de aire comprimido para evitar contaminación de la pintura.

No dejar el producto catalizado en contacto con los equipos usados en la aplicación, pues, para temperatura por encima de la descrita en el ítem "vida útil de la mezcla", la pintura presentará variación en su fluidez y se endurecerá, dificultando la limpieza.

Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

Después de efectuar la mezcla de productos bicomponentes, si ocurren paradas en la aplicación y estas tienen su pot life vencido (la pintura presenta variación en su fluidez), esta no podrá volver a ser rediluida para aplicación posterior.

En la aplicación por pulverización, hacer una superposición del 50% de cada pasada de la pistola, concluyendo con repaso cruzado. Esta técnica se utiliza para evitar áreas descubiertas y desprotegidas y para obtener un acabado estético adecuado.

Reforzar todas las aristas vivas, grietas y cordones de soldadura con brocha, para evitar fallas prematuras en esas áreas.

Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización.

Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

DESEMPEÑO DE APLICACIÓN

En pinturas ejecutadas en la franja marítima, si están expuestas a la acción de la brisa marina, se recomienda efectuar lavado con agua dulce entre manos para eliminar impurezas depositadas.

No aplicar el producto después de que el tiempo de vida útil de la mezcla (pot life) haya sido superado.

Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura de la pintura debe estar entre 21°C y 27°C antes de la mezcla y aplicación.

Antes de la aplicación, observar condiciones climáticas: no debe haber amenaza de lluvia o llovizna. La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa no debe exceder el 85%. Condiciones adversas pueden causar variaciones de color y otras características. Consulte al Departamento Técnico WEG.

Se recomienda pintar solamente si la temperatura medida de la superficie está como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.

La temperatura del sustrato, las condiciones climáticas y ambientales durante la aplicación y el curado del producto, así como el espesor de la película aplicada, pueden interferir en el tiempo de secado del producto.

Pinturas realizadas con variación en el método de aplicación en la misma obra pueden generar diferencias de brillo y aspecto final de las superficies.

Producto no recomendado para pintura interna de tanques.

Pueden ocurrir pequeñas variaciones de color, aspecto y brillo (más visibles en colores oscuros), además de retardo en el curado y compromiso del desempeño en períodos de alta humedad, días lluviosos, lugares fríos o cuando las piezas secan en ambientes externos.

Los productos a base de epoxi son conocidos por sus excelentes propiedades anticorrosivas y baja resistencia a la exposición solar. Cuando la película aplicada está expuesta a la intemperie, con el tiempo perderá brillo, un fenómeno conocido como calcificación o blanqueamiento, lo que consecuentemente altera su tonalidad. Cabe recordar que, a pesar de esta calcificación, la protección anticorrosiva de la película no se ve afectada.

Bajo condiciones climáticas adversas en ambientes interiores y/o exteriores con alta humedad relativa, lluvia o llovizna, temperaturas bajas o muy bajas y temperaturas excesivamente altas, pueden ocurrir variaciones en el color y otras características del producto. Consulte al Departamento Técnico de WEG para más información.

COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS Y REPINTADO DE MANTENIMIENTO

Se debe respetar el intervalo de repintado del primer para la aplicación de la pintura de acabado. Si se excede el intervalo máximo indicado, es necesario proceder con lijado manual/mecánico utilizando lija para eliminar el brillo. La superficie del primer debe estar seca y libre de contaminantes.

El producto puede aplicarse sobre pinturas envejecidas u otros sistemas de recubrimiento; sin embargo, se aconseja probar el contacto del producto con la pintura anterior en una pequeña área de prueba. Recomendamos un lijado para reducir el brillo y lograr un mejor desempeño; debe asegurarse que el material original esté bien adherido. Toda pintura no adherida debe retirarse; los puntos con corrosión o aplicaciones sobre pinturas envejecidas deben tratarse según orientación técnica.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
