

Boletim técnico



TL W-CAR PROMOTOR ADERENCIA

	Descrição do produto	Indicado para promover a aderência em superfícies contendo tinta curada, recomendado para realização de alongamento auxiliando na orientação do alumínio e evitando manchamento de cores pratas. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados						
	Relação de catálise	Produto pronto para uso						
	Endurecedor	Produto pronto para uso						
	Diluyente	Produto pronto para uso						
	Viscosidade de aplicação	10 - 13 segundos CF4 25° C 77°F						
	Pistola de aplicação	1,4 – 1,5 mm		35 - 45 psi				
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos						
	Numero de passadas	1 a 2 passadas		1 passe = 4 a 6 micra				
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140F°	Toque - minutos	Manuseio - minutos	Final	20 minutos			
		Toque - minutos	Manuseio - minutos	Final	15 minutos			
		Não recomendado						
	Infravermelho de ondas curtas	Não recomendado						

- Realizar um bom desengraxe da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Os acabamentos devem estar muito bem curados;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Aplicar sobre: Esmalte Poliuretano, Verniz Bi-componente, Poliuretano Alto Sólidos, Laca Nitro Laca Acrílica, e Esmalte Sintético.

A informação técnica é o resultado da nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, como as condições de utilização não estão sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.