

LACKTHERM® 1365 F

CÓDIGO: 10146964

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resina de impregnación dos componentes a base de epoxi, clase térmica F, cura a temperatura ambiente.

USO RECOMENDADO

Acabado de bobinado.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Pistola

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

El producto cumple la Directiva RoHs.

EMBALAJES

Bidón 5.2 kg

CARACTERÍSTICAS

Color	AMBAR OSCURO
Viscosidad	29,5 +/- 3,5" CF4 (ASTM D1200/94)
Peso Específico	1.05 +/- 0.02 g/cm³ (ASTM D1475/98)
Clase Térmica	155 °C (DIN 46452/77)
Contenido de VOC	300.47 g/l
Estabilidad	6 meses

DATOS DE APLICACIÓN

Catálisis	70A:30B
Componente B	LACKTHERM® 1365 F COMP B
Tiempo de Curado	3 - 6 h
Temperatura de Curado	25 - 30 °C
Diluyente	No aplicable.

RECOMENDACIONES

- Mantener el envase cerrado tras el uso parcial.
- Utilizar en local con buena ventilación.
- Mantener en local fresco, lejos de los puntos de ignición.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial, destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea detenidamente toda la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en: www.weg.net.

Al manipular este producto, utilice los Equipos de Protección Personal (EPP) según lo indicado en la FDS del producto.

Los envases vacíos y los materiales con residuos del producto deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente. Proteja el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento de campo adquiridos por el equipo técnico de WEG. En caso de utilizar el producto sin previa consulta a WEG sobre su adecuación al propósito que el cliente pretende, este reconoce que su uso será bajo su exclusiva responsabilidad. WEG no se hace responsable por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas de las informaciones contenidas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, la eficiencia ni por daños materiales o personales resultantes

del uso indebido de los productos o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua y evolución de productos y servicios, ofreciendo soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
