

Hoja técnica



PRIMER ANTICORROSIÓN ST

	Descripción del producto	Primer anticorrosión de secado rápido y fácil de lijar para la reparación de pequeñas superficies. Indicado para la reparación de pequeñas superficies con ralladuras o imperfecciones, corrección de defectos en masilla o imprimación, reparaciones de superficies con pintura antigua.							
		Vida útil 3 años							
	Relación de mezcla	-							
	Endurecedor	-							
	Thinner Diluyente	-							
	Viscosidad de aplicación	Listo para uso							
	Pistola de aplicación	Spray							
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos							
	Numero de manos	2 a 3 pases				1 pase = 15 a 20 micras			
	Secado a 10°C 50°F	Toque	10 minutos	Presión	20 minutos	Lijado	40 minutos		
	Secado a 25°C 77°F	Toque	5 minutos	Presión	15 minutos	Lijado	30 minutos		
	Secado a 60°C 140°F	Lijado	30 minutos						
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.							

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Uso recomendado de wash primer para una mejor adherencia sobre sustratos ferrosos y no ferrosos.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.