



W-POLI HSM 452 PORE FILLER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		Masilla a base de resina poliaspartica. Producto de altos sólidos por volumen y secado extra rápido.														
USO RECOMENDADO		Recomendado para palas eólicas. Puede ser aplicado en una única mano en alto espesor, directamente sobre fibra o primer específico (W-POLI HSM 452 Putty y W-POLI HSM 452 Pore Filler).														
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES		Este producto, cuando es suministrado para cumplir la Directiva RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances), tiene la letra R en la descripción de su nomenclatura.														
EMBALAJES		Componente A	Envase Galón de 3,6L que contiene 6,05kg. Envase Cubeta de 20L que contiene 30kg.													
		Componente B	Envase de 0,9L con 0,91kg Envase de 4L con 4,5#kg													
CARACTERÍSTICAS		Color	Amarillo.													
		Brillo	Semimate													
		Sólidos por Volumen	98 ± 2% (ISO 3233)													
		Estabiliad	24 meses													
		Espesor de Capa Seca	100 µm - 200 µm													
		Rendimiento Teórico	4,90 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 200 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.													
SECADO		Secado	<table><tr><th>20 °C</th><th>25 °C</th><th>35 °C</th></tr><tr><td>216 horas</td><td>168 horas</td><td>144 horas</td></tr></table>		20 °C	25 °C	35 °C	216 horas	168 horas	144 horas						
20 °C	25 °C	35 °C														
216 horas	168 horas	144 horas														
		Final														
		SECADO LIJADO	<table><tr><th>20 °C</th><th>25 °C</th><th>35 °C</th></tr><tr><td>30 min</td><td>30 min</td><td>30 min</td></tr><tr><td>Minima</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Maxima</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		20 °C	25 °C	35 °C	30 min	30 min	30 min	Minima	-	-	Maxima	-	-
20 °C	25 °C	35 °C														
30 min	30 min	30 min														
Minima	-	-														
Maxima	-	-														
		Minima														
		Maxima														
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE		Preparación Estándar de Superficie El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualquier contaminante. Remover completamente aceites y grasas, conforme lo descrito en la norma SSPC-SP 1. La suciedad acumulada debe ser removida utilizando un cepillo o paño limpio y seco, sople de aire comprimido, aspirador y/o con la combinación de éstos, y las sales solubles deben ser removidas a través de un lavado con agua dulce en abundancia y, preferentemente a baja presión (hasta 5.000 psi) de acuerdo con la norma SSPC-SP 12/NACE No. 5. Superficies de Fibra Realizar un lijado con lija 80/120 hasta eliminar el brillo. Limpiar nuevamente la superficie con paños impregnados en disolvente, cambiándolos con frecuencia, para eliminar polvo y residuos del lijado.														
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN																



Mezcla	Homogeneizar el contenido del componente con una espátula. Asegúrese de que ningún pigmento quede retenido en el fondo del envase. Adicione el componente B al componente A, respetando la relación de la mezcla. Mezcle perfectamente con la espátula.										
Proporción de Mezcla	Por peso: 100 A x 30 B.										
Diluyente	No aplicable.										
Dilución	Listo para usar.										
Notas	No es necesaria dilución. Producto listo para usar. En caso de necesidad, consultar el Departamento Técnico de WEG.										
Vida Útil de la Mezcla	30 min La vida útil de la mezcla se reduce con el aumento de la temperatura ambiente. El ensayo de vida útil de la mezcla (Pot-Life) se realiza conforme a la norma ABNT NBR 15742; sin embargo, diferentes volúmenes de pintura preparados de una sola vez, sumados a diferentes temperaturas del ambiente y de la pintura, influirán en la vida útil de la mezcla, pudiendo obtenerse resultados distintos a los mencionados en este boletín técnico.										
PICO EXOTERMICO	<table><tr><th>Tiempo (min)</th><th>Temperatura (°C)</th></tr><tr><td>2</td><td>28</td></tr><tr><td>4</td><td>34</td></tr><tr><td>7</td><td>41</td></tr><tr><td>10</td><td>41</td></tr></table>	Tiempo (min)	Temperatura (°C)	2	28	4	34	7	41	10	41
Tiempo (min)	Temperatura (°C)										
2	28										
4	34										
7	41										
10	41										
Tiempo de Inducción	No necesita tiempo de inducción. En lugares de mucho calor, se recomienda consultar al Departamento Técnico de WEG.										

FORMAS DE APLICACIÓN

Llana, Espátula y Rastrillo	Aplicar por extendido.
Limpieza de los equipos:	No aplicable.
Notas	Los datos presentados sirven como guía y se pueden utilizar equipos similares. No dejar el producto catalizado en contacto con los equipos usados en la aplicación, pues, para temperatura por encima de la descrita en el ítem "vida útil de la mezcla", la pintura presentará variación en su fluidez y se endurecerá, dificultando la limpieza. Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones. Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización.

DESEMPEÑO DE APLICACIÓN

En pinturas ejecutadas en la franja marítima, si están expuestas a la acción de la brisa marina, se recomienda efectuar lavado con agua dulce entre manos para eliminar impurezas depositadas.

No aplicar el producto después de que el tiempo de vida útil de la mezcla (pot life) haya sido superado.

Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura de la pintura debe estar entre 21°C y 27°C antes de la mezcla y aplicación.

Antes de la aplicación, observar condiciones climáticas: no debe haber amenaza de lluvia o llovizna. La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa no debe exceder el 85%. Condiciones adversas pueden causar variaciones de color y otras características. Consulte al Departamento Técnico WEG.

La temperatura del sustrato, las condiciones climáticas y ambientales durante la aplicación y el curado del producto, así como el espesor de la película aplicada, pueden interferir en el tiempo de

secado del producto.

Pueden ocurrir pequeñas variaciones de color, aspecto y brillo (más visibles en colores oscuros), además de retardo en el curado y compromiso del desempeño en períodos de alta humedad, días lluviosos, lugares fríos o cuando las piezas secan en ambientes externos.

Bajo condiciones climáticas adversas en ambientes interiores y/o exteriores con alta humedad relativa, lluvia o llovizna, temperaturas bajas o muy bajas y temperaturas excesivamente altas, pueden ocurrir variaciones en el color y otras características del producto. Consulte al Departamento Técnico de WEG para más información.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
