

Hoja técnica



TL PRIMER WET CORES HT

	Descripción del producto	Imprimación de poliuretano, dos componentes, desarrollado para su uso en dos sistemas: húmedo sobre húmedo, que acelera el proceso de repintado, y relleno. Tiene un excelente control de llenado y lijado en la formulación. Eso tiene varios colores para su uso, amarillo, gris, negro, rojo, azul y blanco. Indicado para pintura general o parcial sobre metálicos automotrices sustrato. También se utiliza en la industria de autopartes.									
		Vida util 3 años									
	VOC / Rendimiento	408 g/l				6 - 9 m² /L 60 – 90 µm					
	Relación de mezcla	4 Partes de A 1 Parte de B									
		Vida útil de la mezcla 1 hora									
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5584 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5583 Intermediario Temperatura superior a 30°C - Endurecedor HT 5582 alta temperatura									
	Thinner Diluyente	Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura superior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura									
		Dilución para el llenado 20 - 30% Dilución para húmedo-húmedo 80 - 100%									
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s CF4 25° C 77°F 21 – 25s Copa DIN 25° 77°F									
	Pistola de aplicación	1,8 mm				40 - 50 psi					
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de manos	2 - 3 pases				1 pase = 20 a 30 µm					
	Secado a 10°C 50°F	Toque	10	minutos	Presión	30	minutos	Lijado	5	horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque	05	minutos	Presión	20	minutos	Lijado	4	horas	
	Secado a 60°C 140F°	Lijado	30 minutos								
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro									

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda pintura sobre imprimación de lavado para una mejor adhesión en sustratos ferrosos y no ferrosos.
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.



Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.