

LACKTHERM® 1366 H COMP B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Endurecedor epoxi 100% sólido bi-componente de curado a temperatura ambiente.		
INDICACIÓN DE USO:	Encapsulación de componentes eléctricos en general y acabados de bobinado, como endurecedor.		
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Llenado.		
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10001684 (0,86 Kg) 10001685 (0,232 Kg)	
	Aspecto/Color:	Ambar	
	Viscosidad Brookfield:	10000 a 15000 cPs	
	25°C (ASTM D2196)		
	Peso Específico:	0,98 ± 0,03 g/cm³	
	(ASTM D1475/98)		
	Sólidos por Peso:	100%	
	(ASTM D2697/03)		
	Clase Térmica:	H (180°C)	
	(DIN 46452/77)		
	Componente A:	IMP LACKTHERM® 1366 H COMP A	
	Catálisis:	3A : 1B partes por peso	
	Tiempo de Curación:	4h - 6h (temperatura ambiente). Invernadero: 5min. - 15min. / 80 ° C	
	Tiempo de Vida Útil de la Mezcla:	- 130 ° C o encapsular la pieza precalentada	
	Ficha de Emergência:	2h (25°C)	
	Plazo de Validez:	ONU Não Classificada	
		12 meses	
RECOMENDACIONES	Mantener em lugar fresco, distante de los puntos de ignición. Mantener el embalaje cerrado después del uso parcial. El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.		
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:	Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ), disponible en nuestro sitio, en la dirección electrónica indicada al final de este boletín técnico. El contacto con la piel puede causar irritaciones. Si se ingiere, no inducir al vómito. En caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua. En cualquier caso, acuda inmediatamente a un médico. No fumar en el área de trabajo. Asegúrese de que las instalaciones eléctricas estén perfectas y que no provoquen chispas. En caso de incendio, usar extintores de CO2 o polvo químico. No se recomienda el uso de agua para extinguir el fuego producido por la quema. El almacenamiento de barnices, resinas y diluyentes debe realizarse en lugares ventilados y protegidos del intemperismo. La temperatura puede oscilar entre 10 y 40°C. Al ocurrir síntomas de intoxicación por inhalación de vapores químicos, la persona intoxicada debe ser removida inmediatamente del lugar de trabajo para locales ventilados. En caso de desmayo, llame inmediatamente a un médico. Producto destinado para uso y manejo de profesionales vinculados al área de utilización (aplicación). La aplicación y utilización de este producto, deberá ser realizada, de conformidad con todas las normas y reglamentos Nacionales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Las aplicaciones en áreas confinadas requieren ventilación adecuada, además de métodos y procedimientos específicos. Para estas situaciones contactar con el área de seguridad de su empresa. Para más información, consulte el Departamento Técnico de WEG Tintas a través del auricular especificado al final de este boletín.		

NOTA:

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en campo por el equipo técnico de WEG Tintas.

En caso de utilización del producto sin previa consulta a WEG Tintas sobre la adecuación del mismo al final en el que el cliente pretende utilizarlo, el cliente es consciente de que el uso se dará por su exclusiva responsabilidad, siendo que WEG Tintas no se responsabiliza por el comportamiento, la seguridad, la adecuación o la durabilidad del producto.

Algunas informaciones contenidas en este boletín son sólo estimaciones, y pueden sufrir variaciones como consecuencia de factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG Tintas no garantiza y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a rendimiento, rendimiento o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a la política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones con calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

